

調定番号 23-0321		骨材の単位容積質量及び実積率試験		2 / 4	
依頼者	株式会社シンセイ				
試料名	砂細目				
試験日	令和5年6月30日		室温 24 °C		
試験者	曾根 一輝				
試験方法	JIS A 1104に準じた				
試料の詰め方	棒突き法				
測定番号		標準質量		軽盛質量	
		1	2	1	2
容器の容積 (L)		2.023	2.023	2.023	2.023
試料と容器の質量 (kg)		4.086	4.092	3.861	3.862
容器質量 (kg)		0.972	0.972	0.972	0.972
容器中の試料の質量 (kg)		3.114	3.120	2.889	2.890
含水率測定に用いた試料の乾燥前の質量 (kg)		—	—	—	—
含水率測定に用いた試料の乾燥後の質量 (kg)		—	—	—	—
骨材の単位容積質量 (kg/L)		1.54	1.54	1.43	1.43
平均値 (kg/L)		1.54		1.43	
骨材の絶乾密度 (g/cm³)		—		—	
骨材の実積率 (%)		—		—	
備考 なし					